

## **EXTRA WORK®**

### **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Покрытие полов и вертикальных конструкций, общественных помещениях, квартирах, выставочных залах, и т.д.

### **ПРИМЕНЕНИЕ**

Ручная укладка гладким металлическим шпателем. Максимальная толщина слоя - 1 мм. Для получения большей толщины делать больше слоев. После укладки слоя, дождаться его полного высыхания и перед укладкой следующего слоя - зачистить щеткой или наждачной бумагой. Мастика SMA 35 может быть использована самостоятельно или как подложка для покрытия мастикой SMA 41. Продукт и красители с оксидами или пигментами растворяются пресной водой.

### **ОПИСАНИЕ**

Однородный, однокомпонентный тестообразный продукт, разводится, с кварцевым калиброванным наполнителем. Наилучшая адгезия с покрытиями из цемента достигается после их обработки Primer 12M.

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Цвет: светло серый

Сухой остаток: ~ 85

Время затвердевания: (0.5 - 1 мм, 25°C) 1 - 2 часа

Время затвердевания: (1 - 2 мм, 25°C) 6 - 8 часов

### **ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТВЕРДЕВШЕЙ СИСТЕМЫ**

Окончательный цвет: светло серый

Средний расход: ~ 3 кг/м<sup>2</sup>

### **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

Продукт наносится только на чистые и сухие поверхности. Время затвердевания – переменное, зависит от толщины слоя, поглощения основы и температуры окружающей среды.

### **ХРАНЕНИЕ**

Продукт хранить в герметично закрытой таре, в сухом месте. **БОИТСЯ МОРОЗА.**  
Выполнять правила техники безопасности и промышленной гигиены, а так же  
правила утилизации отходов.

TA = комнатная температура (23±2°C)

Коэффициенты пересчета: 1 mPas = 1 cPs 1MN/m<sup>2</sup> = 10 kg/cm<sup>2</sup> = 1 MPa